HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT DIEPLAST 865 MINOPOR-FILL

Füllmörtel

Anwendungsbereiche:
Mineralischer, weißer System-Verfüllmörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen.
Systemkomponente für HASIT MINOPOR Mineralschaum-Dämmplatten.

Eigenschaften:
- Schnell abbindend
- Schwindarm
- Schleifbar
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Mineralisch

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	**2000006737**
EAN	4038502112941
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Körnung	0,5 - 1 mm
Literergiebigkeit	ca. 19,5 l/EH
Verbrauch	ca. 1 kg/m²/mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	ca. 5,4 l/EH
sd-Wert	ca. 0,1 m
Austrocknungszeit	ca. 4 d
Druckfestigkeit (28 d)	≤ 1,1 N/mm² (EN 1015-11)
E-Modul	ca. 1.100 N/mm²
Wasseraufnahme	< 0,5 kg/m²24h (nach ETAG 004)
Brandverhalten	A1
Rohdichte im Mittel	ca. 590 kg/m³

Materialbasis:
- Luftkalk
- Zement
- Hochwertiger Marmorfeinsand
- Leichtzuschlag (mineralisch)

Verarbeitungsbedingungen:
Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, vor zu schneller Trocknung schützen (Verschattung).

Untergrund:
Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
Wurden die Mineralschaumplatten geschliffen, so ist vor einer Verspachtelung der Staub zu entfernen sowie eine Grundierung (z.B. HASIT PP 201 Silica LF) aufzutragen.

HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT DIEPLAST 865 MINOPOR-FILL

Füllmörtel

Zubereitung:	Bei *Handverarbeitung* einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen. Nach einer Reifezeit von 1–2 Minuten erneut kurz aufrühren. Übermischen vermeiden.
Verarbeitung:	Füllmörtel in steifplastischer Form mit Druck in offene Stoßfugen, Fehlstellen und/oder Ausbrüche von Mineralschaumplatten einpressen. Nach Erhärtung überstehenden Füllmörtel mittels Schleifbrett oder Traufel entfernen. Oberfläche mit weichem Besen abkehren. Verarbeitungszeit: ca. 30 min. Nicht mit anderen Materialien mischen.
Besonders zu beachten:	Bitte beachten Sie die aktuellen BFS-Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V., die Richtlinien des WDVS Fachverbandes und die VDPM/IWM-Richtlinien. **Bei HBW (Hellbezugswert) < 20 % der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec®-System anzuwenden.**
Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen Papiersäcken.
Lagerung:	Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Zertifikate:	

Anwendung/Verarbeitung:

Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.