



HASIT GIKA PUTZGRUND

Isolier-Sperrgrund

Anwendungsbereiche: Pigmentierter, wässriger Spezial-Sperrgrund mit Absperwirkung.
Zur Verhinderung von Verfärbungen aus dem Kartonuntergrund bei Gipskartonplatten vor Aufbringen von mineralischen Oberputzen.

Eigenschaften:

- Durchwandern von Verfärbungen aus dem Untergrund wird gehemmt
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- Haftverbessernd
- Weiß pigmentiert

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000091748	2000091747
EAN	4038502108227	4038502108210
Zolltarifnr.	32041100	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 L/EH	15 L/EH
Einheit pro Palette	64 EH/Pal.	24 EH/Pal.
Farbe	Weiß	
Verbrauch	ca. 0,2 L/m ²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Dichte	1,38 kg/L	

Materialbasis:

- Bindemittel: Dispersion (isolierend)
- Füllstoffe: Quarzsand (klassiert)
- Organisch

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Die Trockenzeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei einer relativen Luftfeuchte von 65 % und einer Umgebungstemperatur von +20 °C ist das Produkt nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Volle Austrocknung und Belastbarkeit nach ca. 3 Tagen. Hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen verhindert das Abtrocknen.

Untergrund: Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Untergrund-Vorbehandlung: Abdekarbeiten: Andere Oberflächen der Umgebung, wie Glas, Keramik, Alu, Niro, Fenster, Holzoberflächen, Möbel, Fußböden usw. sind abzudecken. Frische Farbspritzer sind mit einem feuchten Tuch oder frischem Wasser zu entfernen.
Fehlstellen, Ausbrüche, mürbe Stellen, frei liegende Bewehrung u.s.w. müssen gemäß unseren Empfehlungen (siehe Baufachbuch, technische Merkblätter) für Betoninstandsetzung auf- und vorbereitet werden.

Zubereitung: Gebrauchsfertiges Produkt.
Nicht verdünnen.
Vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.



HASIT GIKA PUTZGRUND

Isolier-Sperrgrund

Verarbeitung:	Auftrag erfolgt satt, gleichmäßig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste. Produkt wird in 2 Lagen aufgebracht, wobei zwischen den beiden Anstrichen eine Trocknungszeit von 12–16 Stunden einzuhalten ist (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Es ist dabei darauf zu achten, dass jeweils eine absolut durchgängige, lückenlos geschlossene Sperrschicht entsteht. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung ca. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Während des Abbindens – insbesondere bei der Verwendung von Heizgeräten – ist für gute Trocknungs- und Aushärtungsbedingungen (z.B. durch Stoßlüftung) zu sorgen. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Bei grossflächiger Anwendung mit geschlossenen Fenstern ist ein rasches Trocknen nicht möglich (Typisches Erscheinungsbild ist Kondensat an Fensterscheiben). Stoßlüften und Wartezeit erforderlich. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Durch die verminderte Saugfähigkeit des Sperrgrundes kann dies im Oberputz zu Strukturunterschieden bzw. Oberflächenveränderungen im Vergleich zu anderen saugenden Untergründen führen. Vor Auftrag der nachfolgenden Beschichtung die vollständige Austrocknung des Untergrundes prüfen.
Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.
Lagerung:	Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Lagerung ca. 12 Monate
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Zertifikate:	
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.