



# Fixit 764


Kellenwurf

**Anwendung:** Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe im Aussenbereich sowie auf WDV-Systeme. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

**Eigenschaften:**

- Mineralisch und biozidfrei
- Historische Putzstrukturen
- Auf Zement- und Kalkuntergründe
- Für die händische und maschinelle Verarbeitung

**Verarbeitung:**



Technische Daten:				
Art.-Nr.	2000959803	1216614	2000959804	1217014
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	30 EH/Pal.	40 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH	30 kg/EH	25 kg/EH	30 kg/EH
Körnung	6 - 8 mm	6 - 8 mm	10 - 12 mm	10 - 12 mm
Wasserzugabe	8 - 9 l/Sack	10 - 12 l/Sack	8 - 9 l/Sack	10 - 12 l/Sack
Verbrauch	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	ca. 12 kg/m <sup>2</sup>	ca. 12 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	90 - 120 min			

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Weisskalk, Portlandzement
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande, Strukturkorn aus Bimsstein
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 764 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder maschinell mit dem Enduvit 3 Putzspritzgerät verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.

**Nachbehandlung:** Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

**Weitere Hinweise:**



**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



## Fixit 764

Kellenwurf

---

**Allgemeine Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.