



HASIT Armierungsgewebe Panzer

Glasfaser-Armierungsgewebe

Anwendungsbereiche: Universell einsetzbares Glasfasergewebe (Typ: 125/1) zum Einbetten in Teilbereichen in HASIT WDVS-Armierungsmörtel.
Als höchstwertiges Armierungsgewebe für die PANZER-Armierung in besonders stoß- und schlaggefährdeten Bereichen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei
- Verschiebefest
- Weichmacherfrei

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000068460
EAN	8588004998063
Zolltarifnr.	68061000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Einheit pro Palette	30 EH/Pal.
Länge	25 m
Breite	100 cm
Farbe	Rohweiß
Verbrauch	ca. 1,1 lfm/m ²
Maschenweite	8 x 6 mm
Flächengewicht (Fertigware)	0,335 kg/m ²
Reissfestigkeit Kette (Anfangswert)	4.000 N/5 cm
Reissfestigkeit Kette (Restwert)	2.000 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss (Anfangswert)	4.000 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss (Restwert)	2.000 N/5 cm

Materialbasis:

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung.
- Materialklasse: E-Glas

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.



HASIT Armierungsgewebe Panzer

Glasfaser-Armierungsgewebe

Verarbeitung:	<p>Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stöße mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlatte planeben verziehen.</p> <p>Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden. Gewebestöße müssen 10 cm überlappt werden. Hierzu dienen die schwarzen Randstreifen als Überlappungsmarkierung.</p> <p>An Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) ist ein HASIT Gewebeeckpfeil- oder eine Diagonalarmierung mit Gewebestreifen (Mindestmaß 20x40 cm) vorzunehmen. Diese ist vor dem Aufbringen der Flächenbewehrung einzubetten.</p> <p>Ist das Gewebe eingeschnitten, z.B. im Bereich von Gerüstankern, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt gebettet werden.</p> <p>Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).</p>
Verpackungshinweise:	<p>In recyclingfähigen PE-Folierungen.</p>
Lagerung:	<p>Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerung ca. 12 Monate</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>