



Trass Natursteinfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 649

Anwendungsbereiche: Frost- tausalzbeständiger maschinell oder händisch applizierbarer Natursteinfugenmörtel mit Trass. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.
Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften:

- Gute Verarbeitbarkeit
- Maschinell und händisch verarbeitbar
- Frost- und tausalzbeständig
- Gute Haftung

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000583259
EAN	4038502149862
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Farbe	Naturgrau
Körnung	0 - 4 mm
Ergiebigkeit	16,5 l/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 4,2 l/EH
Biegezugfestigkeit	≥ 5 MPa
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa
Expositionsklassen	XF4
Fugenbreite	10 - 100 mm

Materialbasis:

- Zement
- Märker Trass
- Klassierte Sande
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken bzw. über +30 °C steigen.
Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund: Die Fugen müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein.
Saugende Steine vor der Verfugung vorbefeuchten.

Verarbeitung: Material kann mit handelsüblichen Schneckenpumpen maschinell in die Fuge eingebracht werden.
Nach dem Ansteifen des Materials die Oberfläche mit Fugeneisen glätten.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verfugen.

Verpackungshinweise: In recyclingfähigen Papiersäcken.

Lagerung: Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Mind. 6 Monate lagerfähig. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F., mind. 6 Monate nach Herstellung, Herstellungsdatum siehe Verpackungsaufdruck.



Trass Natursteinfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 649

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Zertifikate:



Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.