



HASIT DIEPLAST 870 ELASTIC ZF

Armierungsmasse

Anwendungsbereiche: Organische, weiße, verarbeitungsfertige, zementfreie Leichtklebe- und Armierungsmasse. Systemkomponente des HASIT-WDVS HASITHERM EPS ELASTIC ZF. Zur nachfolgenden Beschichtung mit pastösen Dünnenschicht-Oberputzen (Silikonharz-, SISI®- oder Silikatputz).

- Eigenschaften:**
- Zementfrei
 - Verarbeitungsfertig
 - Höchste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen
 - Rissicher
 - Hoch dehnfähig
 - Hoch witterungsbeständig

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000021077
EAN	4038502117625
Zolltarifnr.	32141090
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Körnung	0 - 1 mm
Verbrauch Kleben	ca. 1,5 - ca. 4 kg/m ²
Verbrauch Armieren	ca. 2,8 - ca. 5,2 kg/m ²
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Schichtdicke	2 - 4 mm
sd-Wert	≤ 0,8 m
Austrocknungszeit	ca. 4 d
Wärmeleitfähigkeit λ _D (EN 1745: 2012)	0,700 W/mK (Tabellenwert)
Spez. Wärmekapazität	ca. 1.000 J/kg K
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²
Wasseraufnahme	< 0,07 kg/m ² h ^{0,5}
Brandverhalten (EN 13501-1)	C-s2, d0 (im System)schwerentflammbar nach MVV TB
Rohdichte im Mittel	ca. 1,4 kg/dm ³
Zulassung	Z-33.41-1218 Z-33.43-1219

- Materialbasis:**
- Polymerdispersion
 - Silikatische Füllstoffe
 - Aluminiumhydroxid
 - Mineralische Zuschlagstoffe
 - Additive
 - Filmkonservierung
 - Organisch



HASIT DIEPLAST 870 ELASTIC ZF

Armierungsmasse

Verarbeitungsbedingungen:	<p>Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, vor zu schneller Trocknung schützen (Verschattung). Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit.</p>
Untergrund:	<p>Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Feuchte oder nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden in den nachfolgenden Beschichtungen führen, z.B. Blasenbildung, Risse.</p>
Untergrund-Vorbehandlung:	<p>Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen. Auf alten oder nicht tragfähigen Putzgründen sind Dämmplatten generell zusätzlich zu verdübeln.</p>
Zubereitung:	<p>Produkt wird verarbeitungsfertig angeliefert. Sorgfältig mit geeignetem Mischgerät aufrühren, falls erforderlich mit wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Nicht mit anderen Materialien vermischen.</p>
Verarbeitung:	<p>Kleben der Dämmplatten: Das Produkt maschinell oder manuell mit einer rostfreien Zahntraufel (z.B. 8 oder 10 mm) auftragen. Die Dämmplatten sofort in die frische Klebeschicht drücken oder einschwimmen und anpressen. Klebeflächenanteil der Dämmplatte bei Auftrag der Klebemasse auf die Wand: min. 60 %. Klebeflächenanteil der Dämmplatte bei Auftrag der Klebemasse auf die Dämmplatte: min. 40 %. Vor der Verdübelung dürfen die Dämmplatten bis zur vollständigen Klebererhärtung keiner starken mechanischen Belastung (z.B. durch Klopfen mit der Richtlatte, durch Schleifen oder starke Windbelastung) ausgesetzt werden. Armieren der Dämmplatten: 12 Stunden vor dem Armieren der Fläche muss der HASIT Gewebewinkel appliziert (angebracht) worden sein. Das Produkt maschinell oder manuell mit einer rostfreien Stahltraufel auftragen. Armiermörtel (je nach gewünschter Schichtstärke) mit entsprechender Zahntraufel (z.B. 8 oder 10 mm) abkämmen. Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stöße mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlatte planeben verziehen. Das Armierungsgewebe muss im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen. Nach einer Standzeit von 4–5 Tagen (je nach Witterung, bei feucht-kalter Witterung entsprechend länger) kann der entsprechende Oberputz aufgebracht werden. Höhere Schichtdicken verhindern die Austrocknung und damit die Funktionalität des Produktes. Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen. Bewegungsfugen: Konstruktive Fugen oder Dehnfugen dürfen nicht überarbeitet werden. Bei Verwendung von Putz- und Fugenprofilen sind die Richtlinien des Herstellers zu beachten.</p>
Besonders zu beachten:	<p>Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)/allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) sind zu beachten. Bitte beachten Sie die aktuellen BFS-Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V., die Richtlinien des WDVS Fachverbandes und die VDPM/IWM-Richtlinien. Bei HBW (Hellbezugswert) < 20 % der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec®-System anzuwenden. Schlagfestigkeiten > 15 Joule mit entsprechendem Systemaufbau möglich</p>
Qualitätssicherung:	<p>Das Produkt wird (innerhalb eines zugelassenen WDV-System) im eigenen Labor fortlaufend überwacht sowie durch die Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. (GG-Cert) zertifiziert.</p>



HASIT DIEPLAST 870 ELASTIC ZF

Armierungsmasse

Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerung ca. 12 Monate
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Zertifikate:



Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>
-----------------------------	---