



HASIT Fallrohr U-Element

MiWo mit Abdeckplatte

Anwendungsbereiche: Das HASIT Fallrohr U-Element ist ein vorkonfektioniertes Bauelement aus Mineralwolleplatten, WLS 040, zur Schachtausbildungen in der WDVS-Dämmebene. Es findet vorzugsweise Anwendung beim Einbinden von Regenfallrohren ins WDVS. Das U-Element besteht aus 3 Seiten und einem Verschlussdeckel. Die Plattenseiten und der Verschlussdeckel haben jeweils eine Materialdicke von 30 mm. In der Abwicklung (alle 4 Seiten) sind max. 80 cm möglich. Die max. Länge eines Elementes beträgt 3,0 m, bei einer längeren Schachtausbildung werden mehrerer Elemente stumpf gestoßen aneinandergereiht.

Eigenschaften:

- Im WDVS integrierbar
- Einfache Montage
- Mit Abdeckplatte

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000954275
EAN	4038502153012
INFO	Abwicklung bis max. 800 mm möglich (alle 4 Seiten)
Zolltarifnr.	39219090
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 lfm./EH
Länge	max. 3.000 mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,04 W/mK
Druckspannung	≥ 50 kPa
Brandverhalten (EN 13501-1)	A2-s1, d0 (Bauplatte)
Rohdichte im Mittel	180 kg/m ³

Materialbasis: • Putzträger-/ Bauplatte aus Mineralwolle mit zementfreier A2 Kaschierung

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur darf nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C liegen. Sie sind vor Feuchte, Nässe und großer Hitze zu schützen und müssen auf stabilem und ebenem Untergrund gelagert werden.

Untergrund: Der Untergrund muss eben, staubfrei, trocken und fettfrei sein.

Verarbeitung: Das U-Element wird um das Fallrohr herum im Dämmstoff angepasst und eingesetzt. Die Befestigung erfolgt mittels systemzugehöriger mineralischer Klebe-/Armierungsmasse vollflächig im Zahnbettverfahren auf dem Wandbildner oder der entsprechend zurückgesetzter Dämmung. Versätze sind zu vermeiden, bzw. ggf. planzuschleifen.

Verpackungshinweise: Frachtkosten für Sperrgut im Karton bis 3000 mm = € 60,- Frachtkosten für Sperrgut auf Palette bis 3000 mm und max. 200 kg = € 330,-
Gewicht: ca. 2,5 kg/m



HASIT Fallrohr U-Element

MiWo mit Abdeckplatte

Anwendung/Verarbeitung:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.