



Fixit 585

Vergussmörtel für Pflasterungen 0-1,5 mm

Anwendung: Ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlammverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen.

- Eigenschaften:**
- Hohe Frostausalzbeständigkeit (BE II FT)
 - Schönes Fugenbild
 - Hohe Fließfähigkeit
 - Sulfatbeständig
 - Für schmale Fugen
 - Gute Haftung
 - Maschinell verarbeitbar

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000564169	2000296415
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	36 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Körnung	0 - 1,5 mm	
Wasserzugabe	4,2 - 5,2 L/Sack	ca. 180 L/t
Ergiebigkeit	ca. 15 L/Sack	ca. 600 L/t
Verarbeitungszeit	< 120 min	
Schichtdicke	10 - 200 mm	
Druckfestigkeit (3 d)	≥ 15 N/mm ²	
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 25 N/mm ²	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 35 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 4 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit	> 2,5 N/mm ²	
E-Modul	< 24'000 N/mm ²	
Frost- und Tausalzverhalten	gemäss SIA 262-1 C: hoch//BE II FT (WFT-L 107 %)	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement (HS-CH-Zement)
 - Zuschlagstoffe: Sande der Körnung 0–1,5 mm
 - Zusätze: Luftporenbildner, Verflüssiger

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die SN-Norm 640 480 «Natursteinpflasterungen» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 585 wird mit sauberem Wasser von Hand oder mittels geeigneter Maschine homogen und knollenfrei angemischt. Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz, zum Einschlämmen bzw. Einmassieren abgestimmt.
Bei Pflastersteinbelägen, in denen die Steine in ein Sandbett versetzt wurden, ist eine Splittzugabe erforderlich. Pro 25 kg Fixit 585 werden in den ersten Verguss 2 kg Splitt der Körnung 1–3 mm zugegeben und nach dem Vergiessen gerüttelt.
Aufgrund einer optimierten Rezeptierung ist die Reinigung von Steinen einfacher und leichter. Wenn der richtige Zeitpunkt (temperatur- und witterungsabhängig) gewählt wird, genügt normalerweise ein Reinigungsvorgang mit der Schwammmaschine.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).



Fixit 585

Vergussmörtel für Pflästerungen 0-1,5 mm

Sicherheitsvorschriften:	Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.
Zertifikate:	
Weitere Hinweise:	
Besondere Hinweise:	Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.