



Fixit 950

Mortier à maçonner ciment-chaux 5 N/mm²

Utilisation: Fixit 950 est un mortier à maçonner chaux-ciment pour le maçonnerage des briques de terre cuite et ciment. Il convient également comme mortier de réparation et de rhabillage. Fixit 950 ne convient pas aux maçonneries standard (constructions de murs porteurs).

Propriétés:

- Réclame peu d'espace d'installation et de surface grâce à la technologie des silos à faible encombrement
- Fraîchement préparé, à tout moment de la journée, sans temps d'attente
- Polyvalent

Mise en œuvre:



Données techniques

N° d'art.	2000955954	2000958410
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Adjonction d'eau	3 - 4 l/sac	160 l/t
Rendement	env. 12,5 l/sac	env. 630 l/t
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	
Masse volumique à sec	env. 1.700 kg/m ³	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 5 N/mm ²	
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 2 N/mm ²	

Composition:

- Liants : ciment, chaux hydraulique
- Agrégats : sables, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la norme SIA 266 « Construction en maçonnerie », y compris les recommandations en vigueur et les données de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 950 avec de l'eau propre dans un mélangeur continu, à mélange forcé ou avec un malaxeur. Mouiller préalablement les briques de forte absorption. Ne plus rajouter d'eau au mortier dont la consistance est déjà réglée.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante, assurer contre les coups de vent etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air, support et composantes de la maçonnerie). L'utilisation d'un malaxeur à mélange forcé ou d'un malaxeur à tambour peut provoquer la diminution de la solidité suite à une trop forte occlusion d'air.



Fixit 950

Mortier à maçonner ciment-chaux 5 N/mm²

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.