



## Fixit 660

Enduit de fond ciment-chaux

### Utilisation:

Fixit 660 est un enduit de fond ciment-chaux pour le revêtement de parties de constructions exigeant une plus forte solidité (p. ex. cages d'escalier, caves). {Produkt} est aussi approprié pour l'application dans des salles humides des catégories 0 à A1 comme porteur pour carrelages des dimensions > 1600 cm<sup>2</sup>.

Sur le béton et les briques silico-calcaires, appliquer préalablement Fixit 343 Pont d'adhérence quartz universel. Lors d'une plus forte sollicitation par l'humidité, appliquer préalablement Fixit 346 Pont d'adhérence quartz special, mélangé avec adjonction de ciment, horizontalement avec une truelle à dents de loup.

Le support doit être propre, sec et porteur.

### Propriétés:

- Enduit de fond efficace pour la construction et la rénovation
- Pour tous les carrelages en céramique donc, indépendant du choix des carrelages
- Application à la machine pour des travaux d'enduction économiques
- Certifié eco

### Mise en œuvre:



### Données techniques

| N° d'art.                              | 2000960640                                 | 2000958396                  | 2000958397     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Type d'emballage                       |                                            |                             |                |
| Unités par emballage                   | 42 unité/pal                               | 35 unité/pal                |                |
| Quantité par unité                     | 25 kg/unité                                | 30 kg/unité                 | 1.000 kg/unité |
| Remarques                              |                                            | Jusqu'à épuisement du stock |                |
| Adjonction d'eau                       | env. 6,5 l/sac                             | env. 8 l/sac                |                |
| Consommation                           | env. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm             |                             |                |
| Délai de mise en œuvre                 | 90 - 120 min                               |                             |                |
| Épaisseur de couche                    | intérieur min. 10 mm, extérieur min. 15 mm |                             |                |
| Masse volumique à sec                  | env. 1.500 kg/m <sup>3</sup>               |                             |                |
| Résistance à la compression (28 jours) | ≥ 6 N/mm <sup>2</sup>                      |                             |                |
| Résistance à la flexion (28 jours)     | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup>                      |                             |                |
| Module d'élasticité                    | < 10 kN/mm <sup>2</sup>                    |                             |                |
| Absorption d'eau                       | > 2 kg/m <sup>2</sup> après 30 minutes     |                             |                |

### Composition:

- Liants : ciment, chaux hydraulique
- Agrégats : sable silico-calcaire et de carrière de granulométrie 0 - 1 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

### Généralités:

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

### Mise en œuvre:

Fixit 660 peut être mis en œuvre avec toutes les machines à enduire usuelles ou à la main. Si l'épaisseur de couche exige un enduit de fond en plusieurs couches, chaque couche d'enduit doit être rendue bien rugueuse avant le durcissement. Éliminer les éventuelles couches laitances.

### Traitement ultérieur:

Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

### Stockage:

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



## Fixit 660

Enduit de fond ciment-chaux

---

**Certificats:**



---

**Autres indications:**



---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).  
Aux raccords de différents matériaux (p.ex. aux linteaux de fenêtre ou soubassements béton/maçonnerie), poser un non-tissé de séparation Fixit et fixer mécaniquement un treillis d'armature métallique Armanet. Appliquer ensuite le Fixit 670 préglage chaux-ciment.  
L'enduit de fond Fixit 660 ne convient pas aux maçonnerie légères.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.