



Fixit 786 Si

Silikat-Silikon-Überrollfarbe

Anwendung: Fixit 786 Si ist eine hoch diffusionsoffene und hoch wasserabweisende Fassadenfarbe, wasserdampfdurchlässig mit mineralischem Charakter. Auf organische und mineralische Untergründe und für wärmedämmte Fassaden geeignet. Im Altbau einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.
Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Anschliessend mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei den Untergrund verfestigen.

Eigenschaften:

- Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend
- Witterungsbeständig
- Farbtonvielfalt
- Für organische und mineralische Untergründe
- Für WDVS
- Für Altbauten geeignet

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000953366
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m ² /Anstrich
Verbrauch	bei 2 Anstrichen: ca. 400 g/m ² (je nach Untergrund)
pH-Wert	ca. 8,5
Austrocknungszeit	min. 24 Stunden
sd-Wert	ca. 0,05 m

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Silikat-Silikon-Emulsion
- Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe
- Zusätze: Pigmente, Filmschutz

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit der Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät applizieren.
Kann mit max. 5 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Nachbehandlung: Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Anstriches erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Weitere Hinweise:





Fixit 786 Si

Silikat-Silikon-Überrollfarbe

Besondere Hinweise:	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden. Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.